

## Technický list

# Dubová podlaha ASKANIA MOLTI



Název výrobce	Barlinek S.A.
Indexové číslo výrobku	BC8-DBE3-LIN-XXX-D14207-F
Katalogové číslo výrobku	3WG000311
Kód EAN	5906737957301

### MATERIÁL / KONSTRUKCE DESKY

Konstrukce desky	třívrstvá
Vzhled povrchu	parketa, 3 - pásová
Povrchová úprava	lakování - 5 vrstev akrylového polomatného laku PROFESSIONAL vytvrzeného UV (3 vrstvy základního laku - 2 povrchové vrstvy keramického laku vytvrzeného UV)
Systém spojení desky	BARLOCK 5Gc (příčný) - vložka spoje HDF / překližka, BARCLICK (podélný)
Tepelný odpor	0,10 m <sup>2</sup> KW
Tepelná vodivost	0,14 W/mK

### CHARAKTERISTIKA POVRCHU DESKY

	Druh dřeva	Barvení	Frézovaná hrana	Kartáčování
Horní vrstva z přírodního dřeva s jeho charakteristickými znaky. Vlivem přirozeného UV záření tmavne.	dub	ne	ne	ne
Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534).	37 MPa			

*Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.*

## ROZMĚRY DESKY

Rozměry (mm)	Tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi díly $\leq 0,2$ mm
Délka: 2200 mm	+/- 0,1 mm
Šířka: 207 mm	+/- 0,2 mm

## TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DESKY MĚŘENÉ PODLE NORMY EN 13647

Horní	3,2 mm
Střední	8,2 mm
Dolní	2,6 mm

## BALENÍ

Počet desek v balení	7 ks x 2 200 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm
Obsah balení	3,18 m <sup>2</sup>
Počet balení na paletě	40 balení
Počet m <sup>2</sup> na paletě	127,2 m <sup>2</sup>

## CHARAKTERISTIKA | MONTÁŽ | ZÁRUKA

Vlhkost desky	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

## CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VZHLEDU

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	2 - FAMILY
Zdravé suky	Přijatelné, do průměru 30 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přijatelné, do průměru 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přijatelné, do průměru 15 mm
Zárosty	Přijatelné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá, v závislosti na typu dřeva
Průběh vláken a skladba	Různorodá
Lesk	Přijatelné, bez omezení
Běl	Přijatelné, na okraji jednotlivé desky
Zatmelené praskliny	Přijatelné, do šířky 1 mm, do délky 30 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřijatelné

V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3% desek jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.