


Technický list

Dubová podlaha TENDER SENSES



Název výrobce	Barlinek S.A.
Indexové číslo výrobku	BC1-DBE1-OX4-B4C-D14207-U
Katalogové číslo výrobku	1WG000633
Kód EAN	5906737962749

MATERIÁL / KONSTRUKCE DESKY

Konstrukce desky	třívrstvá
Vzhled povrchu	prkno
Povrchová úprava	olejování - přírodní oxidační olej
Systém spojení desky	BARLOCK 5Gc (příčný) - vložka spoje HDF / překližka, BARCLICK (podélný)
Tepelný odpor	0,10 m ² K/W
Tepelná vodivost	0,14 W/mK

CHARAKTERISTIKA POVRCHU DESKY

	Druh dřeva	Barvení	Frézovaná hrana	Kartáčování
Horní vrstva z přírodního dřeva s jeho charakteristickými znaky. Vlivem přirozeného UV záření tmavne.	dub	ano	2x	ano
Tvrdość dřeva použitého na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534).	37 MPa			

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevých podlahových dílců.

ROZMĚRY DESKY

Rozměry (mm)	Tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi díly $\leq 0,2$ mm
Délka: 2 200 mm	+/- 0,1 mm
Šířka: 207 mm	+/- 0,2 mm

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV DESKY MĚŘENÉ PODLE NORMY EN 13647

Horní	3,2 mm
Střední	8,2 mm
Dolní	2,6 mm

BALENÍ

Počet desek v balení	7 ks x 2 200 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm nebo 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm
Obsah balení	3,18 m ²
Počet balení na paletě	40 balení
Počet m ² na paletě	127,2 m ²

CHARAKTERISTIKA | MONTÁŽ | ZÁRUKA

Vlhkost desky	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	30 let

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY VZHLEDU

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	6 - COUNTRY
Zdravé suky	Přijatelné, bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přijatelné, prasklina do 45 mm x 100 mm, nezdravé do 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přijatelné, do průměru 40 mm
Zárosty	Přijatelné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá, v závislosti na typu dřeva
Průběh vláken a skladba	Různorodá
Lesk	Přijatelné, bez omezení
Běl	Nepřijatelné
Zatmelené praskliny	Přijatelné, do šířky 8 mm, do délky 600 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřijatelné

V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3% desek jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.